


Северсталь

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА И КОЛИЧЕСТВА № 1720085894

от 12.01.2025

Сертификат первоначальных испытаний ГОСТ 7566/2.1
Система менеджмента качества соответствует
требованиям ISO 9001, IATF 16949, СТО 1-Впрям 9001



Наименование продукции
Арматура в прутках

Упаковка
СВЯЗКИ

Кол-во товара
1

Масса нетто (кг)
4,930

Стандарт (наименование/профиль)
ГОСТ 34028-2016 / ГОСТ 34028-2016 / ГОСТ 34028-2016

Отгружаемое положение

№ п/п	Поз. №	Планка	Цветов. хит	Марка	Профиль/размер	Длина, мм	Кол-во	Масса нетто факт, т	Масса брутто факт, т	Номер материала
1	10	730896	ЭЛ730896/2	A500C	12	11700	1	4,930	4,935	AG-00000766

Химические характеристики

Качественные характеристики															
№ п/п	Класс прочности	Состояние поставки	Вес 1 метра, кг/м	Отклонение массы	Форма профиля	Точность изготовления	Отн. площадь рифления, %								
1	A500C	M1	0,875	OM1	20	OM2	0,086								
Химический состав															
№ п/п	C %	Si %	Mn %	S %	P %	Cr %	Ni %	Cu %	Al %	N %	V %	Ti %	Nb %	Mo %	Сред. %
1	0,20	0,18	0,72	0,011	0,014	0,05	0,04	0,02	0,002	0,008	0,002	0,001	0,002	0,01	0,14

Физико-механические свойства

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА/Механикальные свойства

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВАMechanical properties											
№ п/п	Предел текучести с-т (0,2), Н/мм2	Предел прочности с-т, Н/мм2	Отношение предела текучести к пределу прочности с-т, %	Отношение предела текучести к пределу прочности с-т, %	Отношение предела текучести к пределу прочности с-т, %	Холодный удлинение, 180°	Статистические показатели механических характеристик the Statistical indicators of strength characteristics				
							Крейслер (граничное) минимальное значение (boundary) minimum value Сmb/Extreme	с-т (0,2), с-т, Н/мм2	с-т (0,1) (0,2)	Δ (5), %	для Fт
1	670/665	745/740	17,5/18	6,5/7	1,1/1,11	УД/УД	581	656	1,1	13,8	0,076



Примечание: СПОСОБ 2 Испытания сварных соединений согласно протокола №88-3/23 от 25.09.2024г. Испытательного центра "НИЦ "Строительство" Москва, 7-я Иппотамская ул., д.6 Связь с участком 6.1.4.4

Удлинение в сертифицированных лабораториях соответствует действующим стандартам, техническим условиям, дополнительным требованиям спецификации (таблицы). При переписке по вопросам качества обращаться на номер сертификации.



Маркировка



Стан 230



Документ подписан электронной подписью,
Сертификат подписи
0514FDEB0027B24AB5C4C91E7FEB06EAB35E
Действителен с 13.11.2024 по 13.11.2025
Владелец 16520 Герасимов ЕА
ГАО "Северсталь", г. Череповец, Мира 30



Дата печати: 21.01.2025
Позвоночный код 0170616917

Смотрите приложение к сертификату - утилизационный лист